

VSON[®] FR-100

阻燃粉

【特性】

- 1、可以与筛选的柔软剂，防水剂，硬挺剂等功能性助剂同浴使用，相容性好
- 2、不含卤素、不释放甲醛等有害物质
- 3、不影响色光
- 4、整理后不影响织物手感

【技术指标】

外观：白色固体
离子性：非离子
主要成分：含磷、氮化合物
含量：99 ± 1%

【用法和用量】

- 1、浸轧法
用量： 120-150 g/l 常温浸轧 烘干100 °C
- 2、喷洒法
稀释至1.2% 溶液后均匀喷洒，烘干

【用途】

可用于各种纤维的后整理

【存放、安全和运输说明】

保护产品免受霜，热以及阳光直射的影响。用原装容器存放于室温下。
如果包装良好，使用寿命为1年。
可用包装为25KG纸袋。